



В-50

ТУ 5762-004-54655944-2006

Теплоизоляционный материал в виде плит из каменной ваты



Описание продукции:

В-50 – это негорючие плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем с модифицирующими и гидрофобными добавками, с односторонним покрытием из стеклохолста черного цвета.

Область применения:

Плиты В-50 предназначены для применения в качестве теплоизоляционного слоя при однослойном утеплении фасадов с вентилируемым зазором, наружный изоляционный слой при многослойном утеплении фасадов с вентилируемым зазором.

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Горючесть	степень	-	НГ	ГОСТ 30244-94
Теплопроводность, λ_{10}	Вт/м·К	не более	0,036	ГОСТ 7076-99
Влажность по массе	%	не более	0,5	ГОСТ 17177-94
Сжимаемость	%	не более	10	ГОСТ 17177-94
Водопоглощение при частичном погружении по массе	%	не более	15	ГОСТ 17177-94
Содержание органических веществ	%	не более	3,5	ГОСТ 17177-94
Плотность	кг/м ³	-	50 (-8/+5)	ГОСТ 17177-94

Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытаний
Длина	мм	1000	ГОСТ 17177-94
Ширина	мм	600	ГОСТ 17177-94
Толщина	мм	50	ГОСТ 17177-94

Хранение:

Плиты должны храниться упакованными и уложенными штабелями на поддоны отдельно по маркам и размерам. В течение всего срока хранения материал должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков. Высота штабеля плит при хранении не должна превышать 3 м.

Транспортировка:

Транспортирование и хранение плит производят в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83. Плиты отгружают потребителю не ранее суточной выдержки их на складе.

Сведения об упаковке:

Для упаковки применяют полиэтиленовую термоусадочную пленку. Способ обертывания и фиксации упаковочного материала должны обеспечивать надежную и прочную упаковку плит, их сохранность при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке и хранении.