



## В-75

ТУ 5762-004-54655944-2006

Теплоизоляционный материал в виде плит из каменной ваты



### Описание продукции:

В-75 – это негорючие плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем с модифицирующими и гидрофобными добавками, с односторонним покрытием из стеклохолста черного цвета.

### Область применения:

Плиты В-75 предназначены для применения в качестве теплоизоляционного слоя при однослойном утеплении фасадов с вентилируемым зазором, наружный изоляционный слой при многослойном утеплении фасадов с вентилируемым зазором.

### Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Горючесть	степень	-	НГ	ГОСТ 30244-94
Теплопроводность, $\lambda_{10}$	Вт/м·К	не более	0,034	ГОСТ 7076-99
Влажность по массе	%	не более	0,5	ГОСТ 17177-94
Сжимаемость	%	не более	10	ГОСТ 17177-94
Водопоглощение при частичном погружении по массе	%	не более	10	ГОСТ 17177-94
Содержание органических веществ	%	не более	3,5	ГОСТ 17177-94
Плотность	кг/м <sup>3</sup>	-	75 (-12/+8)	ГОСТ 17177-94

### Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытаний
Длина	мм	1000	ГОСТ 17177-94
Ширина	мм	600	ГОСТ 17177-94
Толщина	мм	50	ГОСТ 17177-94

### Хранение:

Плиты должны храниться упакованными и уложенными штабелями на поддоны отдельно по маркам и размерам. В течение всего срока хранения материал должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков. Высота штабеля плит при хранении не должна превышать 3 м.

### Транспортировка:

Транспортирование и хранение плит производят в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83. Плиты отгружают потребителю не ранее суточной выдержки их на складе.

### Сведения об упаковке:

Для упаковки применяют полиэтиленовую термоусадочную пленку. Способ обертывания и фиксации упаковочного материала должны обеспечивать надежную и прочную упаковку плит, их сохранность при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке и хранении.