



## IZOBEL Л-25

ТУ 5762-005-54655944-2009

Теплоизоляционный материал в виде плит из каменной ваты



### Описание продукции:

IZOBEL Л-25 – это негорючие плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем с модифицирующими и гидрофобизирующими добавками.

### Область применения:

Плиты IZOBEL Л-25 предназначены для применения в качестве тепло-, звукоизоляции ненагружаемых конструкций всех типов зданий; скатных кровель, вертикальных и наклонных, каркасных стен, внутренних акустических перегородок, мансардных помещений, чердачных перекрытий, полов с покрытием всех типов по несущим лагам с укладкой утеплителя между лагами.

### Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Горючесть	степень	-	НГ	ГОСТ 30244-94
Теплопроводность, λ10	Вт/м·К	не более	0,036	ГОСТ 7076-99
Влажность по массе	%	не более	0,98	ГОСТ 17177-94
Водопоглощение при частичном погружении по массе	%	не более	20	ГОСТ 17177-94
Содержание органических веществ	%	не более	3,5	ГОСТ 17177-94
Плотность	кг/м <sup>3</sup>	-	25 (±10)	ГОСТ 17177-94

### Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытаний
Длина	мм	1000	ГОСТ 17177-94
Ширина	мм	600	ГОСТ 17177-94
Толщина	мм	50, 100	ГОСТ 17177-94

### Хранение:

Плиты должны храниться упакованными и уложенными штабелями на поддоны отдельно по маркам и размерам. В течение всего срока хранения материал должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков. Высота штабеля плит при хранении не должна превышать 3 м.

### Транспортировка:

Транспортирование и хранение плит производят в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83. Плиты отгружают потребителю не ранее суточной выдержки их на складе.

### Сведения об упаковке:

Для упаковки применяют полиэтиленовую термоусадочную пленку. Способ обертывания и фиксации упаковочного материала должны обеспечивать надежную и прочную упаковку плит, их сохранность при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке и хранении.